

## Kunststoffgebundenes gepresstes NdFeB

Type	Br (mT)	HcB (kA/m)	Hcl (kA/m)	(BH)max (kJ/m <sup>3</sup> )	Dichte (g/cm <sup>3</sup> )	Arbeitstemp. (°C)
VE-NDC 24/64	400	240	640	24	4,8	160°C
VE-NDC 60/72	600	400	720	60	5,8	160°C
VE-NDC 68/136	650	480	1360	68	6,0	160°C
VE-NDC 72/80	680	440	800	72	6,0	160°C
VE-NDC 88/80	750	480	800	88	6,2	160°C
VE-NDC 96/88	770	520	880	96	6,2	160°C
VE-NDC 104/64	830	480	640	104	6,3	160°C